

## 【Lumix Face II】 長期用 FF シート ※防災認定取得品

### ■製品仕様

サイズ：5,000mm×35m ・ 3,200mm×50m ・ 2,500mm×50m  
1,600mm×50m ・ 1,370mm×30m

紙 管：3 インチ

材 質：塩化ビニル+ポリエステル繊維+塩化ビニル

厚 み：550 $\mu$

質 量：680 g/m<sup>2</sup>

番 手：500D×500D (密 度：18 本×18 本)

引張強度：タテ 858N                      ヨコ 831N                      JIS L 1096 A 法                      試料幅：25mm

引裂強度：タテ 130N                      ヨコ 132N                      JIS L 1096 A 法                      試料幅：25mm

引張伸度：タテ 24.1%                      ヨコ 23.8%                      JIS L 1096 A 法                      試料幅：25mm

耐 候 性：屋外 5 年耐候 (印刷なしの状態)

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

### ■特徴

- ・マーキングフィルム貼り、インクジェット出力共に対応したプレミアムグレードの FF シート。
- ・内照サインに最適で透過性が高く、鮮やかな発色で耐候性に優れた FF シートです。
- ・表面・裏面共にアクリルコーティングを施しており、屋外での長期使用が可能。
- ・RoHS 指令、REACH 規制に対応しており、規制化学物質を含有しない安心した製品となります。
- ・アクリル板と比較して重量が軽く、災害時の板面損傷時に落下等の心配も少なく安心です。
- ・1370 mm～5000 mmの広幅までサイズバリエーションが豊富です。
- ・防災認定を取得しており、屋内外の様々なシーンで使用が可能です。
- ・シート端部からの水侵入が少ない防水・防カビ仕様。
- ・各種プリンターへの適性が高く、高濃度印字などインク塗布量の多い出力にも対応します。

### ■耐候性について

日本国内の標準的な環境下で垂直面にて施工した場合、およそ屋外 5 年の耐候性を有しています。

(注意事項)

- ・耐候性の数値に関しては促進試験の結果によるものであり、保証年数ではありません。
- ・施工方法や使用環境により、数値よりも短くなる場合があります。
- ・インクの耐候性は種類ごとに異なりますので、各プリンタメーカーにお問い合わせください。



## ■貼り付け可能なマーキングフィルムについて

本製品はマーキングフィルム貼りにも対応しますが、フィルムは必ず推奨品をご使用ください。

### 【推奨品】

- ・リベルタブライトシリーズ

## ■取り扱いの注意点、その他

- ・インクジェットプリンタ、インク、RIPソフトなど出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・マーキングフィルムを貼る場合は必ず弊社推奨品をご使用ください。推奨品以外のフィルムをご使用されますと可塑剤成分などの相性の影響により不具合を起こす可能性があります。
- ・万一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので、予めご了承の上ご使用ください。
- ・シーム加工をする場合は、同一ロットのご使用をお勧めします。
- ・バンディングが発生する場合は、プリンターの送り補正の調整をお願いします。
- ・Lumix Face IIの清掃を行う際は水拭き又は少量の中性洗剤入りの洗浄液をご使用ください。中性洗剤を使用する場合は漂白剤や研磨剤が入ったものは使用をお控えください。また、オレンジオイル等の柑橘系成分が入ったものは、粘着剤に悪影響を及ぼす可能性がありますのでご使用をお控えください。アルコールやラッカーシンナーなどの有機溶剤はFFシートを傷めるので使用しないでください。
- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。（目安として1年程度）特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の質感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・部分的に圧力のかかるような保管は、フィルムに悪影響を与える恐れがありますのでお控え下さい。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがございます。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値はいずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号  
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501  
<http://www.nitie.co.jp>