

## ルミックスフェイス

試験項目	単位	方向	結果	試験方法
厚み	mm		0.612	JIS L 1096 8.5
重量	g/m <sup>2</sup>		741.0	JIS L 1096 8.4
密度	本/インチ	タテ	19.0	JIS L 1096 8.6
		ヨコ	13.8	
抗張力	上段:N/3cm	タテ	943.4	JIS L 1096 8.12.1A法(ストリップ法)
			96.2	
	下段:kg/3cm	ヨコ	670.8	
			68.4	
伸度	%	タテ	23.4	JIS L 1096 8.12
		ヨコ	24.7	
引張剛性	上段:N/cm	タテ	2288.9	テント倉庫基準
			233.4	
	下段:kg/cm	ヨコ	1443.5	
			147.2	
透過率	%		38.5	JIS R 3106

\*上記数値は測定値であり、保証値ではありません。