

リベルタフルーセント《蛍光フィルム》

項目		性能値
素材		塩化ビニル
厚み(μ)	表面基材	140
	粘着剤	30
接着力(N/25mm)【ステンレス】	30分値	17.9
180°剥離 剥離速度:300mm/min	24時間値	19.6
ボールタック(No.) J DOW 法		12
保持力(mm/3600秒)【ステンレス板】		ズレなし

*上記数値は測定値であり、保証値ではありません。