

リベルタリフレクティブフィルム

項目		性能値
素材		アルキド樹脂
厚み(μ)	表面基材	110
	粘着剤	20
接着力(N/25mm)【ステンレス】	30分値	26.8
180°剥離 剥離速度:300mm/min	24時間値	30.8
ボールタック(No.) J DOW 法		3
保持力(mm/3600秒)【ステンレス板】		ズレなし

*上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

