

リベルタブライト

	項目	性能値	
厚さ(表面基材+粘着剤)	単位mm	0.080±0.010	
引張強度(N/10mm)	タテ/ヨコ	12以上/12以上	
伸び(%)	タテ/ヨコ	100以上/100以上	
接着力 (N/25.4mm)	白色塗装板 アルミ ABS アクリル ガラス	23°C×1時間	10以上/10以上
	白色塗装板 アクリル	23°C×72時間	14以上/14以上
	耐熱老化性 80°C×168時間	変褪色、膨れ、剥がれなし	
	耐温水浸漬性 40°C×168時間		
耐熱湿老化性 50°C95%RH×168時間			
耐冷熱サイクル老化性 -30°C~80°C×5サイクル			
耐溶剤性	ガソリン	(1時間浸漬)	変褪色なし
	灯油	(24時間浸漬)	変化なし
	ワックス	(24時間浸漬)	変化なし
	アルコール	(24時間浸漬)	変化なし
耐候性	サンシャインウェザオメーター 2000時間照射(屋外5年相当)		著しい変化なし
加熱収縮率(%) (白色塗装板に貼付)	試料:100mm×100mm 80°C×48時間		タテ/ヨコ 0.1以下/0.1以下

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。伸びは経時で低下する方向にあります。

