

【NIJ-CFG】カーペット装飾用塩ビ透明糊付

■製品仕様

サイズ : 1,370mm×30m

紙 管 : 3 インチ

離型紙 : 両面 PE コート紙シリコーン処理ライナー

基 材 : ポリ塩化ビニル 厚み 55 μ

粘着剤 : アクリル系透明糊・再剥離 厚み 45 μ

接着力 : ステンレス板/180度 Peel 初期値→16.3N/25mm 貼付後 24 時間→18.1N/25mm

ホールタック : No.32 以上 (J DOW 法)

保持力 : ステンレス板 ズレなし (mm/3,600 秒)

耐候性 : 1 年耐候 (印刷なしの状態)

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・展示会場でのパンチカーペット装飾に最適なカーペット専用フィルムです。
- ・オフィスでのタイルカーペットへの装飾にも最適です。
- ・柔らかく粘度の高い粘着剤を使用しており、凹凸面への密着性に優れます。
- ・再剥離タイプの粘着剤を使用しているため、剥離の際に糊が残りにくい仕様となっております。
- ・各種プリンターへの適性が高く、プリントクオリティーに優れます。

■推奨ラミ

NHF-210G PET ラミネートフィルム/グロス

NHF-210M PET ラミネートフィルム/マット

■耐久性について

当該インクジェットメディアに推奨オーバーラミネート加工を施した場合の目安

【目安値】重歩行→1ヶ月未満 中歩行→3ヶ月 軽歩行→6ヶ月

(注意事項)

- ・耐久性に関してはあくまでも目安値であり、保証年数ではありません。
- ・施工方法や使用環境により、数値よりも短くなる場合があります。



■取り扱いの注意点

- ・インクジェットプリンタ・インク及び出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・万一材質に起因する不具合が生じた場合、またはご購入時の製品の不具合に関しましては材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上、ご使用ください。
- ・印字後は十分に乾燥時間を取ってください（推奨 48 時間以上）。乾燥させる際はメディアを広げた状態で放置してください。長尺品の場合は、印刷面が離型紙に接触しないようにし、できるだけ緩く巻いて、印刷面が外気に触れて乾燥を促進するようにしてください。雨の日など湿度の高い環境では、除湿するなどの対応策をお願いします。乾燥不良の場合、フィルムの収縮や接着力不足などの危険性があります。更にはラミネートフィルムの粘着剤に悪影響を及ぼす場合があります。
- ・カーペット装飾専用メディアとなりますので、カーペットのみ施工可能です。但し、毛足が長いなどカーペットの種類によっては密着が悪いこともありますので、サンプルにて事前の密着テストをお勧めします。
- ・カーペット以外の下地に施工すると糊残りの恐れがありますのでご注意ください。
- ・被着体が 10℃以下の場合は、十分な接着力が得られませんのでご注意ください。

■施工不可の下地種類

- ・下記下地への施工は接着など不具合が起きる可能性があるためにお控えください。
カーペット以外の下地

■再剥離性能について

- ・本製品はカーペット装飾専用メディアとなりますので、カーペット以外の下地への施工は再剥離性能を有しません。またカーペットの種類によっては再剥離性能の悪い場合もございますので、予めサンプルにて事前テストをお勧めします。

■保管、その他

- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。（目安として半年程度）特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の艶感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管してください。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>