

【NIJ-LPW】 レザー調塩ビ再剥離透明糊付

■製品仕様

サイズ : 1,370mm×30m

紙 管 : 3 インチ

離型紙 : 両面 PE コート紙シリコーン処理ライナー

基 材 : ポリ塩化ビニル 厚み 150 μ

粘着剤 : アクリル系透明糊・再剥離 厚み 25 μ

接着力 : ステンレス板/180度 Peel 初期値→4.3N/25mm 貼付後 24 時間→5.5N/25mm

ホールタック : No.9 (J DOW 法)

保持力 : ステンレス板 測定不能 (mm/3,600 秒)

耐候性 : 屋内～屋外 1 年 (印刷なしの状態)

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・ウォールステッカーなどインテリアシールの製作に最適なレザー柄の糊付塩ビ。
- ・表面がレザー調の風合いで、小物のラッピングや壁紙などインテリアに馴染みます。
- ・店舗やお部屋をデコレーションして、オリジナルの空間演出が簡単に出来ます。
- ・施工性に優れた製品になっており、素人でも簡単に貼り付けが可能です。
- ・再剥離タイプの粘着剤を使用しているため、剥離の際に糊が残りにくい仕様となっております。

■耐候性について

本製品に溶剤用インクジェットプリンターでプリントを施し、日本国内の標準的な環境下で垂直面にて施工した場合、およそ屋外 1 年の耐候性を有しています。

(注意事項)

- ・耐候性の数値に関しては促進試験の結果によるものであり、保証年数ではありません。
- ・施工方法や使用環境により、数値よりも短くなる場合があります。
- ・インクの耐候性は種類ごとに異なりますので、各プリンタメーカーにお問い合わせください。



■取り扱いの注意点

- ・インクジェットプリンタ・インク及び出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・万一材質に起因する不具合が生じた場合、またはご購入時の製品の不具合に関しましては材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上、ご使用ください。
- ・印字後は十分に乾燥時間を取ってください。乾燥させる際はメディアを広げた状態で放置してください。長尺品の場合は、印刷面が離型紙に接触しないようにし、できるだけ緩く巻いて、印刷面が外気に触れて乾燥を促進するようにしてください。
- ・壁紙の上に施工される場合は予め下地との相性をご確認下さい。壁紙に凹凸がなくフラットな場合は馴染みが良く、剥がす際に下地の壁紙を傷める可能性があります。また、凹凸の大きな壁紙や機能性壁紙などは粘着剤と壁紙表面の密着性が悪いので、事前サンプルにて確認をお願いします。
- ・表面の汚れの除去が行われている場合のみ施工可能です。下地の状況により水清掃などの清掃を行ってください。
- ・被着体が 10℃以下の場合は、十分な接着力が得られませんのでご注意ください。
- ・結露しやすい場所（ウィンドウ等）では、十分な接着力が得られない場合があるのでご注意ください。

■施工不可の下地種類

- ・下記下地への施工は接着不足や気泡の発生などの問題が起きるのでお控えください。
ポリカーボネート、FRP、ウレタン、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコンコーキング、ゴム、大理石、コルゲート、コンクリート等の粗面、テント地、FFシート

■再剥離性能について

- ・本製品の粘着剤は再剥離性能を有していますが、使用期間・状況・剥離方法などにより剥離性能は変化します。下地に粘着剤を残りにくくするには、加熱をしながらゆっくりと剥がしてください。

■保管、その他

- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。
特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の艶感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管してください。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>