

【NIJ-USP】 マット合成紙糊なし UVインク用

■製品仕様

サイズ：1,370mm×50m

紙管：3インチ

基材：PP合成紙

厚み：190 μ

質量：140g/m²

破断強度：タテ 55MPa ヨコ 115MPa JIS K 7127

破断伸度：タテ 105% ヨコ 20% JIS K 7127

耐候性：屋内～屋外3ヶ月（印刷なしの状態）

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・表面がマット調でポスター、バナースタンド用途に最適な厚手タイプの糊なし合成紙です。
- ・基材に専用のプライマー処理を施すことにより、インク密着性に優れます。
- ・乾燥性、発色性に優れ各種UVプリンターへの適応が可能です。

■取り扱いの注意点

- ・インクジェットプリンタ・インク及び出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧め致します。
- ・印刷面に強い負荷がかかった場合は、インクが剥がれる事がありますのでご注意ください。
- ・ラミネート加工をする場合は、専用のラミネートフィルムをご使用ください。
- ・温度差、湿度差が大きい場合、カールの原因になりますのでご注意ください。
- ・万一材質に起因する不具合が生じた場合、またはご購入時の製品の不具合に関しましては材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上、ご使用ください。
- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。
特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の艶感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管してください。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがございます。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではございません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>