

【NIJ-UTS】透明 PET 強粘着再剥離糊／UV インク用

■製品仕様

サイズ : 1,370mm×30m

紙 管 : 3 インチ

離型紙 : 透明フィルムセパ

基 材 : 透明 PET 厚み 50 μ (受理層含む)

粘着剤 : アクリル系透明糊・再剥離 厚み 25 μ

接着力 : ステンレス板/180度 Peel 初期値→5.1N/25mm 貼付後 24 時間→6.1N/25mm

ボールタック : No.16 (J DOW 法)

保持力 : ステンレス板 ズレなし (mm/3,600 秒)

耐候性 : 屋外 1 年～2 年耐候 (印刷なしの状態)

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・施工性の良い 50 μ 基材を使用した UV インク専用の透明 PET フィルムです。
- ・基材に専用のプライマー処理を施すことにより、インク密着性に優れます。
- ・再剥離タイプの粘着剤を使用しているため、剥離の際に糊が残りにくい仕様となっております。
- ・乾燥性、発色性に優れ各種 UV プリンターへの適応が可能です。

■推奨ラミ

NHF-950G アクリルラミネートフィルム/グロス

■耐候性について

本製品に推奨オーバーラミネートで加工を施し、日本国内の標準的な環境下で垂直面にて施工した場合、およそ屋外 1 年～2 年の耐候性を有しています。

(注意事項)

- ・耐候性の数値に関しては促進試験の結果によるものであり、保証年数ではありません。
- ・施工方法や使用環境により、数値よりも短くなる場合があります。
- ・インクの耐候性は種類ごとに異なりますので、各プリンタメーカーにお問い合わせください。



■取り扱いの注意点

- ・インクジェットプリンタ・インク及び出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・印刷面に強い負荷がかかった場合は、インクが剥がれる事がありますのでご注意ください。
- ・ラミネート加工をする場合は、専用のラミネートフィルムをご使用ください。
- ・万一材質に起因する不具合が生じた場合、またはご購入時の製品の不具合に関しましては材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上、ご使用ください。
- ・UV インクが十分に硬化している事を確認してからラミネート加工及び施工を行ってください。インクの硬化が不十分な場合、剥がれや割れにつながる恐れがありますのでご注意ください。
- ・表面が平滑であり、脱脂、汚れの除去が行われている場合にのみ施工可能です。下地の状況により水清掃、IPA（イソプロピルアルコール）等での清掃を行ってください。
- ・被着体が 10℃以下の場合は、十分な接着力が得られませんのでご注意ください。
- ・結露しやすい場所では、十分な接着力が得られない場合があるのでご注意ください。

■施工不可の下地種類

- ・本製品はガラス貼り専用のメディアとなっております。
- ・下記下地への施工は接着不足や気泡の発生などの問題が起きるのでお控えください。
アクリル板、塩ビ板、ポリカーボネート、FRP、ウレタン、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコンコーキング、ゴム、大理石、テント地、FF シート

■保管、その他

- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使い下さい。
特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の艶感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管して下さい。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではございません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理して下さい。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>