

【NIJ-BGM II】 溶剤用マット合成紙／遮光タイプ

■製品仕様

サイズ：1,370mm×50m・1,370mm×30m・1,050mm×50m

紙管：3インチ

基材：PP合成紙

厚み：210 μ （受理層含む）

質量：150g/m²

破断強度：タテ 63.9MPa ヨコ 103MPa JIS K 7127

破断伸度：タテ 90% ヨコ 15% JIS K 7127

耐候性：屋内～屋外6ヶ月（印刷なしの状態）

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・表面がマット調でポスター、ディスプレイ用途に最適な糊なしタイプの合成紙です。
- ・環境に配慮した非塩ビ系の受理層を採用。発色性、乾燥性にも優れます。
- ・ベース基材に遮光性があり、インクの裏透けを防ぎますのでバナー用途にも最適です。

■取り扱いの注意点

- ・インクジェットプリンタ・インク及び出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・印字後は十分に乾燥時間を取ってください（推奨48時間以上）。乾燥させる際はメディアを広げた状態で放置してください。乾燥不良の場合、ラミネートに膨れなどの現象が生じる恐れがあります。
- ・印字後、カットする場合は十分に乾燥した上で行ってください。乾燥不十分でカットすると受理層に悪影響を及ぼす場合がありますのでご注意ください。
- ・温度差、湿度差が大きい場合、カールの原因になりますのでご注意ください。
- ・万一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上ご使用ください。
- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の艶感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管してください。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>