

## 【NIJ-FLR】 高輝度プリズム反射シート

### ■製品仕様

サイズ : 1,220mm×45.7m・1,220mm×15m

紙 管 : 3 インチ

離型紙 : 両面 PE コート紙シリコーン処理ライナー

基 材 : アクリル+ポリウレタン+ポリ塩化ビニル 厚み 250 $\mu$

粘着剤 : アクリル系透明強粘着 厚み 45 $\mu$

接着力 : ステンレス板/180度 Peel 初期値→13.4N/25mm 貼付後 24 時間→13.5N/25mm

ホールタック : No.13 (J DOW 法)

保持力 : ステンレス板 ズレなし (mm/3,600 秒)

耐候性 : 3 年耐候 (印刷なしの状態)

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

### ■特徴

- ・反射輝度に優れた軟質プリズム型の再帰反射シートになります。
- ・屋外用途で野立看板や反射ステッカーの使用に最適です。
- ・フィルム基材が柔らかく、平面から緩やかな 2 次曲面まで施工可能です。
- ・フィルムの収縮率が低く、コシ感のあるフィルムで施工性に優れます。
- ・各種プリンターへの適性が高く、プリントクオリティーに優れます。

### ■製品物性データ

本製品は下記の性能表の通り、JIS Z 9117 基準の反射性能値 (参考) の性能を有します。

I、反射性能値 (色目: 白色 単位: Candela/lux/m<sup>2</sup>)

観測角	0.2°		0.33°		0.5°		1.0°	
入射角	5°	30°	5°	30°	5°	30°	5°	30°
規格値	325	115	180	65	145	50	20	10
実測値	334	184	284	160	217	121	105	32

※試験・測定方法は JIS Z 9117:2011 B.1 軟質プリズム型-タイプ 3 に準ずる

### ■推奨ラミ

NHF-750G 高耐候アクリルラミネートフィルム

ARLON 3200 高透明塩ビラミネートフィルム



## ■耐侯性について

本製品に推奨オーバーラミネートで加工を施し、日本国内の標準的な環境下で垂直面にて施工した場合、およそ屋外3年の耐侯性を有しています。

(注意事項)

- ・耐侯性の数値に関しては促進試験の結果によるものであり、保証年数ではありません。
- ・施工方法や使用環境により、数値よりも短くなる場合があります。
- ・インクの耐侯性は種類ごとに異なりますので、各プリンタメーカーにお問い合わせください。

## ■取り扱いの注意点

- ・インクジェットプリンタ・インク及び出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・万一材質に起因する不具合が生じた場合、材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上、ご使用ください。
- ・印字後は十分に乾燥時間を取ってください（推奨48時間以上）。乾燥させる際はメディアを広げた状態で放置してください。長尺品の場合は、印刷面が離型紙に接触しないようにし、できるだけ緩く巻いて、印刷面が外気に触れて乾燥を促進するようにしてください。雨の日など湿度の高い環境では、除湿するなどの対応策をお願いします。乾燥不良の場合、フィルムの収縮や接着力不足などの危険性があります。更にはラミネートフィルムの粘着剤に悪影響を及ぼす場合があります。
- ・表面が平滑であり、脱脂、汚れの除去が行われている場合のみ施工可能です。下地の状況により水清掃、IPA（イソプロピルアルコール）等での清掃を行ってください。
- ・被着体が10℃以下の場合は、十分な接着力が得られませんのでご注意ください。

## ■施工不可の下地種類

- ・下記下地への施工は接着不足や気泡の発生などの問題が起きるのでお控えください。  
ポリカーボネート、FRP、ウレタン、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコンコーキング、ゴム、大理石、コルゲート、コンクリート等の粗面、木、テント地、FFシート

## ■保管、その他

- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。（目安として半年程度）特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の艶感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管してください。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号  
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501  
<http://www.nitie.co.jp>