

## 【NIJ-FF】 インクジェット専用 FF シート

### ■製品仕様

サイズ：2,500mm×50m・1,370mm×30m

紙管：3インチ

材質：塩化ビニル+ポリエステル繊維+塩化ビニル

厚み：420 $\mu$

質量：610 g/m<sup>2</sup>

番手：500D×500D（密度：40本×40本）

引張強度：タテ 1,110N ヨコ 1,020N JIS L 1096 A 法 試料幅：25mm

引裂強度：タテ 115N ヨコ 141N JIS L 1096 A 法 試料幅：25mm

引張伸度：タテ 34,4% ヨコ 38,0% JIS L 1096 A 法 試料幅：25mm

耐候性：屋内～屋外1年（印刷なしの状態）

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

### ■特徴

- ・内照サインに最適で透過性が高く、柔軟性があり加工性にも優れた FF シートです。
- ・近距離でも糸目が見えにくく、高画質なグラフィックの製作が可能です。
- ・各種プリンターへの適性が高く、高濃度印字などインク塗布量の多い出力にも対応します。

### ■取り扱いの注意点、その他

- ・インクジェットプリンタ、インク、RIP ソフトなど出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧めします。
- ・万一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので、予めご了承の上ご使用ください。
- ・シーム加工をする場合は、同一ロットのご使用をお勧めします。
- ・バンディングが発生する場合は、プリンターの送り補正の調整をお願いします。
- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。  
特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の艶感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがございます。予めご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値はいずれも保証値ではありません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号

TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501

<http://www.nitie.co.jp>